

DIMENSIONI / DIMENSIONS				
Formato Format	DOGA / PLANK			
Larghezza Width	327 mm			
Lunghezza Length	1291 mm			
Supporto Support	HDF - Quell Stopp Plus			
Numero di pezzi per pacco Number of pieces per pack	6			
m <sup>2</sup> per pacco m <sup>2</sup> per pack	2,533 m <sup>2</sup>			
Peso per pacco Weight per pack	18,50 kg			
Peso per m <sup>2</sup> Weight per m <sup>2</sup>	7,30 kg/m <sup>2</sup>			
Spessore Thickness	8 mm			
Incastro Tongue and groove	a secco maschio - femmina / interlocking click male - female			
Bisellatura Bevel	Bisellato su 5 lati. ( 4 lati perimetrali più bisello centrale ) Chamfered on 5 sides. ( 4 perimetral sides plus central chamfer )			
Garanzia per uso domestico Warranty for domestic use	20 anni / years			
Garanzia per uso commerciale Warranty for commercial use	5 anni / years			
<b>GARANZIA DI FABBRICA FACTORY WARRANTY</b>	<b>METODO METHOD</b>			
Classe di utilizzo Usage class	Uso residenziale 23 / Uso commerciale 32 Residential use 23 / Commercial use 32			

PROPRIETA' VERIFICATE VERIFIED PROPERTIES	METODO METHOD	CRITERIO STANDARD	VALORE LIMITE LIMIT VALUE	RISULTATO RESULT
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN 13329 Annex E	Classe AC	AC 4 IP - giri ≥ 4000	AC 4
Effetto sedia a rotelle Castor chair effect	EN 425 w ( EN 12529 )	Aspetto Aspect	Nessun danno visibile No visible damage	Nessun danno per impiego standard No damage for standard use
Effetto di movimento del piedino di un mobile Effect of movement of furniture feet	EN 424	Aspetto Aspect	Nessun danno visibile No visible damage	Nessun danno per impiego standard No damage for standard use
Resistenza all'urto Impact resistance	EN 13329 Annex F	Class. IC		IC 2
Resistenza alle macchie Resistance against staining	EN 13329		Gruppo 1+2: grado 5 Gruppo 3: grado 4	
Rigonfiamento dello spessore Swelling thickness	EN 13329		≤ 18 %	
Tolleranze allo strato esterno Tolerances to the outer layer	EN 13329		Lunghezza/Length ± 0,2 mm Larghezza/Width ± 0,1 mm Spessore/Thickness ± 0,5 mm	
Solidità dei colori alla luce Xenon Color fastness to Xenon light	EN 13329		Scala dei blu Blue scale > grado/grade 6 Scala dei grigi Grey scale > grado/grade 4	
Resistenza alle bruciature di sigaretta Resistance to cigarette burns	EN 438-2, 30	Classe	Class 4	Class 4
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 13893		DS	
Resistenza alla delaminazione Delamination resistance	EN 13329		≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza termica Thermal resistance	EN 12667		0,07 m <sup>2</sup> K/W	
Improntamento al carico statico Static indentation	EN 433		< 0,01	
Comportamento anti statico Behavior anti static			Il materiale è antistatico con umidità relativa superiore al 40% The material is anti static with humidity over 40%	
Reazione al fuoco Fire classification	EN 14041	Categoria (classe) Category (class)		Cfl-s1
Emissione di formaldeide Formaldehyde emission	EN 14041		E 1	

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.  
We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.

16/02/17

